




# Autoleder *Car Leather*




| Autoleder für Audi, Lamborghini  
| VW, Ferrari, Bentley


## Nappa für Audi vollnarbig / *full grain*




1668 sternsilber



1614 vanille




1602 samtbeige




1664 lichtgrau




1653 mokassin




1372 ecrue




1667 steppe



1666 mustangbraun




1608 hellgrau/platin hell



1607 soul/schwarz




1665 magmarot




1606 nougatbraun


## Valcona für Audi vollnarbig / *full grain*




1659 amarettobraun




1661 cremebeige/sahne




1660 beige/torrone




1662 silber



1663 kardamombeige



1658 anis




1613 soul/schwarz

## **BASIS** Nappa für Audi korrigiert/ *corrected*




1419 perlmuttbeige




1361 sattelbraun




1424 rotorgrau



1393 expressrot




1429 madurobraun



1382 onyx




1380 amulettrot




1422 platin hell

## **BASIS** für Audi korrigiert/ *corrected*



1611B cognac



4001B schwarz milano

## **BASIS** für Volkswagengruppe korrigiert/ *corrected*



1805B yellow



1809B tropicorange



1398B k1398 jazzblau

# Nappa für VW vollnarbig / *full grain*




1156 hellbeige



1807 black


# **BASIS** Nappa für Bentley korrigiert / *corrected*




0813BN magnolia



0708BN autumn




0590BN linen




0571BN saffron



0589BN new market tan




0591BN portland



1185BN camel



1262BN english tan



1051BN beluga black




0572BN saddle




1049BN hotspur



1156BN french navy



0926BN dark bourbon



0574BN fireglow



1052BN nauticblue



0593BN burnt oak




1359 redwood




1418 anthracite

# Nappa für Bentley vollnarbig / *full grain*



4006 linen




4002 saffron/safran




4004 saddle




3171 hotspur




4439 barley




4208 fawn




4005 fireglow




4552 oatmeal




4007 new market tan




4003 burnt oak



1620 magnolia




4008 dark bourbon




4001 beluga black


# **BASIS** Nappa für Ferrari korrigiert / *corrected*




3997BN crema




0424BN beige tradizione




0421BN rosso



4481BN bordeaux



4208BN beige



4609BN cuoio




8500BN nero

# Nappa für Lamborghini vollnarbig / *full grain*



1922 giallo taurus



1908 bianco polar




1905 verde sagitta

1930 blue cepheus



1904 arancia leonis



1910 beige myron




1928 blue amon



1903 arancia mira



1920 cuoio olympus




1921 blue delphinus




1907 rosso centaurus



1906 verde ulysses




1923 marrone janus



1929 rosso andra



1909 rosso mysia



1927 nero perseus


# **BASIS** Nappa für Lamborghini korrigiert/ *corrected*



**6663BN** arancio dryope



**9504BN** new verde



**1418** grigio sirius



**6657BN** bianco polar



**6832BN** rosso alala



**4753BN** blu glauco




**7612BN** grigio octans



**9619BN** rosso rea dk



**9259BN** blue amon



**6486BN** nero ade

## Technische Werte/ *technical specifications*

## Meßmethode/ *test methods*

## Werte/ *values*

Stärke/ <i>strength</i>	DIN 53326	1,0 mm - 1,4 mm
Flächengewicht/ <i>mass per unit area</i>	DIN 53327	620 - 980 g/qm
Dehnungsprüfung/ <i>tension test</i>	DIN 53328	
Höchstzugkraft/ <i>tensile test</i>	Probekörper 2/ <i>specimen 2</i>	> 120 N
Bruchdehnung/ <i>breaking elongation</i>	Probekörper 2/ <i>specimen 2</i>	35 - 70 %
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i>	DIN 53329/A   DIN 53329/B	> 25 N   > 20 N
längs/ <i>length</i>		
quer/ <i>across</i>		
Dauerknickverhalten/ <i>flexion</i>	DIN 53351	20.000 Knickungen/ <i>flexes</i> : keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung/ <i>no cracks at 6 times magnifying</i>
längs/ <i>length</i>		
quer/ <i>across</i>		
Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ <i>flexion after aging 1 period</i>		10.000 Knickungen/ <i>flexes</i> : keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung/ <i>no cracks at 6 times magnifying</i>
Wasserdampfdurchlässigkeit/ <i>water vapour permeability</i>	DIN 53333	1,0 mg/qcm
Reibechtheit/ <i>rub fastness</i>	DIN EN ISO 11640	
trocken/ <i>dry</i>		4 - 5 Note/class
nass/ <i>wet</i>		4 - 5 Note/class
nass nach Wasserlagerung/ <i>wet after storage in water</i>		4 - 5 Note/class
Schweißlösung/ <i>sweat</i>		4 - 5 Note/class
Haftung der Zurichtung/ <i>topcoat adhesion</i>		3,5 N/cm
Heißlichtechtheit/ <i>hotlight fastness</i>	DIN 75202	5 - 7 Stufe Blauskala/ <i>class blue scale</i>
Brennprüfung/ <i>flammability</i>	FMVSS 302	< 100 mm/min
Geruchsprüfung/ <i>smelling test</i>	VDA 270 C3	< 3 Note/class

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
*Swatches are no master samples. Small differences may occur.*



Hans Reinke  
Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20      Tel. +49 40 39 1068-0  
22549 Hamburg      Fax +49 40 39 1068-29  
info@hans-reinke.com      www.hans-reinke.com

NETHERLANDS, BELGIUM & LUXEMBOURG



Hans Reinke Benelux B.V.

D'n Oliepint 2      Tel. +31 13 505 6702  
5081 NT Hilvarenbeek      Fax +31 13 505 3073  
Netherlands      info@hans-reinke.nl

SWITZERLAND, AUSTRIA & FRANCE



Jörg & Reinke GmbH

Schärishachen 809d      Tel. +41 34 402 5005  
CH-3552      Fax +41 34 402 55 53  
Bärau      info@joerg-leder.ch

POLAND



Automotive Textiles

Jakub Ponczyński      Tel. +48 42 288 10 10  
93-490 Łódź      Mob.+48 513 014 610  
Pabianicka 119/131      jakub@ponczynski.com