

| Autoleder für Porsche
| *Car Leather for Porsche*

geprägt/vollnarbig
embossed/full grain



1113 schwarz


BASIS geprägt/korrigiert
embossed/corrected



1206B schiefer




1207B can can




1208 ascotbraun (2-ton)



1113B schwarz



1203B lipstick




1146B samrot




1980B tiefschwarz glänzend

BASIS Nappa korrigiert/*corrected*



1427 armagnac




1381 apricot



1393 indischrot alt (1257)



1412 nephritegreen



1421 schattengrau

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.


Nappa voll- narbig / *full grain*




1224 boxsterrot



1273 indisch rot 2.0 neu




1246 crema




1240 terracotta




1269 lipstickrot




1266 mojavebeige




1232 zimtbraun



1222 flamencorot




1248 luxorbeige




1268 cohibabraun




1263 bordeaux




1241 kaschmirbeige




1252 tartufo hell




1211 magenta




1233 sandbeige




1254 umbra



1247 marsalarot




1227 savannabeige



1256 sattelbraun



1270 mamba green



1237 havanna



1239 cocoa Braun (2-Ton)



1223 cedargrün



1258 acidgreen




1253 kieselgrau




1218 lichtgrau




1271 rivierablau



1262 kreide



1259 silber



1267 titanblau




1221 marmorgrau




1245 platingrau



1272 speedblau




1234 stahlgrau




1215 klassikgrau




1220 maritimblau



1226 graffitigray




1235 steingrau



1217 nachtblau




1238 seeblau




1265 schiefergrau



1244 yachtingblau




1229 metropolblau




1255 achatgrau



1205 kobaltblau



1264 graphitblau



1201 schwarz

Naturleder Nappa / vollnarbig

Natural Leather Nappa / full grain



1251 zeder




1250 cognac




1230 braun



1242 carrerarot/granatrot




1243 kastanienbraun




1249 espresso



1260 tarpanbraun



1231 dunkelgrau



1261 schwarz

Technische Werte/ technical specifications

Meßmethode/ test methods

Werte/ values

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Stärke/strength | DIN 53326 | 1,0 mm - 1,4 mm |
| Flächengewicht/mass per unit area | DIN 53327 | 620 - 980 g/qm |
| Dehnungsprüfung/tension test | DIN 53328 | |
| Höchstzugkraft/tensile test | Probekörper 2/specimen 2 | > 120 N |
| Bruchdehnung/breaking elongation | Probekörper 2/specimen 2 | 35 - 70 % |
| Weiterreißkraft/tear strength | DIN 53329/A DIN 53329/B | > 25 N > 20 N |
| längs/length | | |
| quer/across | | |
| Dauerknickverhalten/flexion | DIN 53351 | 20.000 Knickungen/flexes: keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung / no cracks at 6 times magnifying |
| längs/length | | |
| quer/across | | |
| Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ flexion after aging 1 period | | 10.000 Knickungen/flexes: keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung / no cracks at 6 times magnifying |
| Wasserdampfdurchlässigkeit/ water vapour permeability | DIN 53333 | 1,0 mg/qcm |
| Reibechtheit/rub fastness | DIN EN ISO 11640 | |
| trocken/dry | | 4 - 5 Note/class |
| nass/wet | | 4 - 5 Note/class |
| nass nach Wasserlagerung/wet after storage in water | | 4 - 5 Note/class |
| Schweißblösung/sweat | | 4 - 5 Note/class |
| Haftung der Zurichtung/topcoat adhesion | | 3,5 N/cm |
| Heißlichtechtheit/hotlight fastness | DIN 75202 | 5 - 7 Stufe Blauskala/class blue scale |
| Brennprüfung/flammability | FMVSS 302 | < 100 mm/min |
| Geruchsprüfung/smelling test | VDA 270 C3 | < 3 Note/class |

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.



Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 Tel. +49 40 39 1068-0
22549 Hamburg Fax +49 40 39 1068-29
info@hans-reinke.com www.hans-reinke.com

NETHERLANDS, BELGIUM & LUXEMBOURG



Hans Reinke Benelux B.V.

D'n Oliepint 2 Tel. +31 13 505 6702
5081 NT Hilvarenbeek Fax +31 13 505 3073
Netherlands info@hans-reinke.nl

SWITZERLAND, AUSTRIA & FRANCE



Jörg & Reinke GmbH

Schärishachen 809d Tel. +41 34 402 50 05
CH-3552 Fax +41 34 402 55 53
Bärau info@joerg-leder.ch

POLAND



Automotive Textiles

Jakub Ponczyński Tel. +48 42 288 10 10
93-490 Łódź Mob.+48 513 014 610
Pabianicka 119/131 jakub@ponczynski.com