




Möbelleder *Upholstery Leather*



Softerra

| naturbelassene Leder

| *natural leather*

Softerra

rein anilin, vollnarbig, Stärke 1,4 bis 1,6 mm / *pure aniline, full grain, strength 1,4 to 1,6 mm*

Technische Werte/ technical specifications	Meßmethode/ test methods	Werte/ values
Dicke/ <i>thickness</i>		1,4 mm - 1,6 mm
Reibechtheit/ <i>rub fastness</i> trocken/ <i>dry</i> nass/ <i>wet</i> pH = 8	DIN EN ISO 11640 50 cycles 20 cycles 20 cycles	≥ 3 grey scale ≥ 3 grey scale ≥ 3 grey scale
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i>	DIN 53329	≥ 20 N/mm
Lichtechtheit/ <i>light fastness</i>	DIN EN ISO 105-B02	≥ 3
Brennprüfung/ <i>flammability</i>	DtN EN 1021 1+2	OK
Hautgröße <i>circa/average size</i>		5 qm/sqm
Lieferung ab <i>circa/minimum delivery</i>		5 qm/sqm



2911 Softerra natur



2914 Softerra tabak



2915 Softerra cognac



2916 Softerra dunkelbraun



2912 Softerra braun



2913 Softerra schwarz



Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.



Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 Tel. +49 40 39 10 68-0
22549 Hamburg Fax +49 40 39 10 68-29
info@hans-reinke.com www.hans-reinke.com

HOLLAND, BELGIUM & LUXEMBOURG



Hans Reinke Benelux B.V.

D'n Oliepint 2 Tel. +31 13 505 6702
5081 NT Hilvarenbeek Fax +31 13 505 3073
Netherlands info@hans-reinke.nl

SWITZERLAND & AUSTRIA



Jörg & Reinke GmbH

Bahnhofstrasse 42 Tel. +41 34 402 5005
CH-6162 Fax +41 34 402 55 53
Entlebuch info@joerg-leder.ch

POLAND



Automotive Textiles

Jakub Ponczyński Tel. +48 42 288 10 10
93-490 Łódź Mob.+48 513 014 610
Pabianicka 119/131 jakub@ponczyński.com